



Техническая поддержка:
e-mail: support@oiltest.ru
Телефоны:
Москва +7 (495) 602-01-57
Новосибирск +7 (383) 209-00-75
www.oiltest.ru

Обозначение пробы	MB GLK
Компания	ООО "Сетра Лубрикантс" АВТО
Заказчик	ООО "ГК ВЕКТОР"
Контактное лицо	Михеева Елена Викторовна
Наименование клиента	
Дополнительная информация	
Внутренний номер пробы	
Тип техники	Легковой автомобиль
Марка	MB GLK
Узел	двигатель
Производитель / серия, модель	MB/
Объём маслобака	
Место отбора	КАРТЕР
Марка масла	Rolf
Производитель масла / Вязкость	Rolf GT 5W-40 / SAE 5W-40

Интерпретация актуальных лабораторных данных

Вязкость масла незначительно снижена. Остальные показатели масла находятся в пределах нормы. При дальнейшей эксплуатации обратить внимание на динамику изменения вязкости.

Данные образца				
Номер пробы	168143			
Дата отбора				
Пробег	130000 км			
Наработка масла	7000.0 км			
Долив масла				
Оценка масла				
Индикаторы износа				
Железо	Fe	мг/кг	8	
Хром	Cr	мг/кг	0	
Олово	Sn	мг/кг	0	
Алюминий	Al	мг/кг	5	
Никель	Ni	мг/кг	0	
Медь	Cu	мг/кг	1	
Свинец	Pb	мг/кг	2	
Молибден	Mo	мг/кг	34	
Присадки				
Кальций	Ca	мг/кг	2986	
Магний	Mg	мг/кг	11	
Цинк	Zn	мг/кг	1010	
Фосфор	P	мг/кг	929	
Барий	Ba	мг/кг	0	
Бор	B	мг/кг	9	
Загрязнение				
Кремний	Si	мг/кг	5	
Калий	K	мг/кг	0	
Натрий	Na	мг/кг	2	
Вода		%	0	
Гликоль		%	0	
Топливо		%	0,7	
Сажа		%	0	
Степень окисления		А/см	8.0	
Степень нитрования		А/см	7.0	
Состояние масла				
Вязкость при 100°C		мм²/с	12.32	
Вязкость при 40°C		мм²/с	73.51	
Индекс вязкости		-	166	
Щелочное число TBN (ASTM D 4739)		мг KOH/г	8.41	

Общая оценка



Внимание